

ALLOY 188 KOBALTOVÁ SLITINA

Dynamic Metals je britský dodavatel kobaltové slitiny Alloy 188 (AMS 5608, AMS 5772). Dodáváme vysoce jakostní hutní materiály bez minimálního objednávkového množství ze skladu ve formě tyč, plech a deska.

Technická specifikace

Související specifikace

AMS 5608

AMS 5772

Měrná hmotnost

9.14g/cm³

Chemické složení (WT %)

	Min	Max
C	0.05	0.15
Mn	-	1.25
Si	0.20	0.50
P	-	0.02
S	-	0.015
Cr	20	24

Ni	20	24
W	13	16
La	0.02	0.12
B	-	0.015
Fe	-	3
Co	-	Bal

Typické mechanické vlastnosti

		Bars
0.2% Proof Stress	MPA	379
Tensile Strength	MPA	862
Elongation	4D	45%
Hardness	HB	302

*Need more information? **Get in touch***

General Enquiries

+44(0) 1525 217 556

[Email us here](#)

Head Office

40 Eden Way
Chartwell Business Park
Leighton Buzzard
Bedfordshire
LU7 4FY

T: +44 (0)1525 217 556

Conversion Centre

Suite 2 Meadowhall Riverside
Meadowhall Road
Sheffield
South Yorkshire
S9 1BW

T: +44 (0)1143 030 320

Useful Links

[Privacy Policy](#)

[Sitemap](#)

