

NIKLOVÁ SLITINA NIMONIC 90

Typické Aplikace

Lopatky turbín

Žárovzdorné nástroje a přípravky

Vysoce teplotní pružiny

Alloy Nimonic 90 je vytvrditelná, dlouhodobému tečení odolná slitina pro použití při teplotách do 920° C.

Technická specifikace

Související specifikace

BS 3 HR 2

ASTM B 637

Měrná hmotnost

8.19 g/cm³

Chemické složení (WT %)

	Min	Max
Ni	-	-
Cr	18.0	21.0
Fe		1.5
Mn		1.0
Si		1.0

Cu		0.2
Al	1.0	2.0
Ti	2.0	3.0
Co	15	21.0
S		0.015
B		0.020
Zr		0.150
Ag		5 ppm
Bi		1 ppm
Pb		20 ppm

Typické mechanické vlastnosti

0.2% Proof Stress	MPA	695
Tensile Strength	MPA	1080

Elongation	%	20
Hardness	HB	293

Need more information? **Get in touch**

General Enquiries

+44(0) 1525 217 556

[Email us here](#)

Head Office

40 Eden Way
Chartwell Business Park
Leighton Buzzard
Bedfordshire
LU7 4FY

T: +44 (0)1525 217 556

Conversion Centre

Suite 2 Meadowhall Riverside
Meadowhall Road
Sheffield
South Yorkshire
S9 1BW

T: +44 (0)1143 030 320

Useful Links

[Privacy Policy](#)

[Sitemap](#)

