

TITAN GRADE 1 PLECH A DESKA - ASTM B265

Titan Grade 1 má nejnižší pevnost a nejlepší tvárnost z komerčně čistých jakostí titanu. K tomu má výbornou korozní odolnost ve vysoce agresivních podmínkách a v kyslíkem ochuzeném prostředí.

Typické aplikace	Příslušné specifikace				
Odsolování mořské vody Deskové výměníky tepla Rozměrově stabilní anody Námořní lodní vybavení	ASTM B265				
Chemické složení (Hm %)					
	C	N	O	Fe	H
Min	–	–	–	–	–
Max	0.08	0.03	0.18	0.2	0.015
Typické mechanické vlastnosti					
0.2% Mez kluzu	Mez pevnosti	Prodloužení	Kontrakce		
MPA	MPA	%	%		
Min	Min				
170	240	24	30		
* Veškeré úsilí bylo vynaloženo pro zajištění, že naše technické specifikace jsou správné. Přesto však technické předpisy znázorněné Dynamic Metals Ltd by měly být použity pouze jako průvodní a indikativní a jsou předmětem možných změn bez upozornění.					

General Enquiries

T: +44 (0) 1525 217 556 [\(tel:+4401525217556\)](tel:+4401525217556)

E: sales@dynamicmetalsltd.com [\(mailto:sales@dynamicmetalsltd.com\)](mailto:sales@dynamicmetalsltd.com)



UK Address:

Head Office

40 Eden Way
Chartwell Business Park
Leighton Buzzard
Bedfordshire
LU7 4FY

T: +44 (0)1525 217 556 [_\(tel:+441525217556\)](tel:+441525217556)

Conversion Centre

Suite 2 Meadowhall Riverside
Meadowhall Road
Sheffield
South Yorkshire
S9 1BW

T: +44 (0)1143 030 320 [_\(tel:+4401143030320\)](tel:+4401143030320)

Registered Office (only)

The Granary
Crowhill Farm Ravensden Road
Wilden
Bedfordshire
MK44 2QS

T: +44 (0)1525 217 556 [_\(tel:+441525217556\)](tel:+441525217556)



[\(/media/zn2dbklo/cyber-essentials-certified-plus.png\)](/media/zn2dbklo/cyber-essentials-certified-plus.png)



[\(/media/dyelbliq/cyber-essentials-certified.png\)](/media/dyelbliq/cyber-essentials-certified.png)