ALLOY 188 KOBALTLEGIERUNG - AMS 5772

Dynamic Metals ist ein Lieferant aus dem Vereinigten Königreich für Alloy 188 Kobaltlegierung (AMS 5608, AMS 5772). Wir liefern hochwertiges Metall und haben keine Mindestbestellmenge für Lagerstäbe, Bleche und Platten.

Technische Spezifikation

Verwandte Spezifikationen

AMS 5608

AMS 5772

Spezifisches Gewicht

9.14g/cm³

Chemische Zusammensetzung (WT %)

	Min	Max
C	0.05	0.15
Mn	-	1.25
Si	0.20	0.50
P	-	0.02
S	-	0.015
Cr	20	24

Ni	20	24
W	13	16
La	0.02	0.12
B	-	0.015
Fe	-	3
Co	-	Bal

Typische mechanische Eigenschaften

		Bars
0.2% Proof Stress	MPA	379
Tensile Strength	MPA	862
Elongation	4D	45%
Hardness	HB	302

Need more information? ***Get in touch***

General Enquiries

+44(0) 1525 217 556

Email us here

Head Office

40 Eden Way
Chartwell Business Park
Leighton Buzzard
Bedfordshire
LU7 4FY

T: +44 (0)1525 217 556

Conversion Centre

Suite 2 Meadowhall Riverside
Meadowhall Road
Sheffield
South Yorkshire
S9 1BW

T: +44 (0)1143 030 320

Useful Links

Privacy Policy

Sitemap