

CHAPAS Y PLACAS DE TITANIO GRADO 2

El titanio de grado 2 es una forma comercialmente pura de titanio. Se utiliza ampliamente porque combina una excelente conformabilidad y una resistencia moderada con una resistencia superior a la corrosión. Esta combinación de propiedades hace que el titanio de grado 2 (ASTM B265, AMS 4902, UNS R50400) sea ideal para una gran variedad de aplicaciones químicas y marinas, así como aeroespaciales y médicas.

Gravedad específica							
4.51 g/cm ³							
Aplicaciones típicas				Especificaciones Relacionadas			
Revestimientos de fuselajes				ASTM B265			
Recipientes de procesos químicos				ASME SB-265			
Componentes de escapes				TA2			
Implantes médicos y dentales				AMS 4902			
Objetivos de pulverización				UNS R50400			
				W.Nr 3.7034			
				AMS T 9046			
Composición química (% en peso)							
	C	N	O	Ti	Fe	H	Other
Min	–	–	–	–	–	–	–
Max	0.08	0.03	0.250	Bal	0.30	0.015	0.40
Propiedades mecánicas típicas en estado recocido							
0,2 % Tensión de prueba	Resistencia a la tracción	Alargamiento	Reducción de área	Dureza			
MPA	MPA	%	%	HRB			
Min	Min	Min					
275	345	20	30	80			

* Se ha hecho todo lo posible para garantizar que nuestras especificaciones técnicas sean exactas. No obstante, las especificaciones técnicas incluidas en Dynamic Metals Ltd deben utilizarse únicamente a título orientativo y están sujetas a cambios sin previo aviso.

General Enquiries

T: +44 (0) 1525 217 556 [_\(tel:+4401525217556\)](tel:+4401525217556)

E: sales@dynamicmetalsltd.com [_\(mailto:sales@dynamicmetalsltd.com\)](mailto:sales@dynamicmetalsltd.com)



UK Address:

Head Office

40 Eden Way
Chartwell Business Park
Leighton Buzzard
Bedfordshire
LU7 4FY

T: +44 (0)1525 217 556 [_\(tel:+441525217556\)](tel:+441525217556)

Conversion Centre


Suite 2 Meadowhall Riverside
Meadowhall Road
Sheffield
South Yorkshire
S9 1BW

T: +44 (0)1143 030 320 [_\(tel:+4401143030320\)](tel:+4401143030320)


Registered Office (only)

The Granary
Crowhill Farm Ravensden Road
Wilden
Bedfordshire
MK44 2QS

T: +44 (0)1525 217 556 [_\(tel:+441525217556\)](tel:+441525217556)



[\(/media/zn2dbklo/cyber-essentials-certified-plus.png\)](#)



[\(/media/dyelbliq/cyber-essentials-certified.png\)](#)