

ALAŞIM 188 KOBALT ALAŞIMI - AMS 5772

Dynamic Metals, Alaşım 188 Kobalt Alaşımının (AMS 5608, AMS 5772) Birleşik Krallık'taki tedarikçisidir. Yüksek kaliteli metaller teslim ediyoruz ve stok çubuk, sac ve levha için minimum sipariş sınırı yok.

Teknik özellik

İlgili Özellikler

AMS 5608

AMS 5772

Özgül ağırlık

9.14g/cm³

Kimyasal Bileşim (WT %)

	Min	Max
C	0.05	0.15
Mn	-	1.25
Si	0.20	0.50
P	-	0.02
S	-	0.015
Cr	20	24

Ni	20	24
W	13	16
La	0.02	0.12
B	-	0.015
Fe	-	3
Co	-	Bal

Tipik Mekanik Özellikler

		Bars
0.2% Proof Stress	MPA	379
Tensile Strength	MPA	862
Elongation	4D	45%
Hardness	HB	302

*Need more information? **Get in touch***

General Enquiries

+44(0) 1525 217 556

[Email us here](#)

Head Office

40 Eden Way
Chartwell Business Park
Leighton Buzzard
Bedfordshire
LU7 4FY

T: +44 (0)1525 217 556

Conversion Centre

Suite 2 Meadowhall Riverside
Meadowhall Road
Sheffield
South Yorkshire
S9 1BW

T: +44 (0)1143 030 320

Useful Links

[Privacy Policy](#)

[Sitemap](#)

