

ALAŞIM 25 / L605 KOBALT ALAŞIMI

Dynamic Metals, Alloy 25 / L605 kobalt alaşımının (AMS 5759, AMS 5537) Birleşik Krallık'taki tedarikçisidir. Yüksek kaliteli metaller teslim ediyoruz ve stok çubuk, sac ve levha için minimum sipariş sınırı yok.

Teknik özellik

İlgili Özellikler

AMS 5759

AMS 5537

Özgül ağırlık

9.14 g/cm³

Kimyasal Bileşim (WT %)

	Min	Max
C	0.05	0.15
Mn	1	2
Si	-	0.04
P	-	0.04
S	-	0.03
Cr	19	21

Ni	9	11
W	14	16
Fe	-	3
Co	Bal	-

Tipik Mekanik Özellikler

Type	Bar (Normalised and tempered, 0.5" and above)	
0.2% Proof Stress	MPA	1276
Tensile Strength	MPA	1517
Elongation	%	10
Reduction of area	%	35
Hardness	HBW	269

Need more information? **Get in touch**

General Enquiries

+44(0) 1525 217 556

Email us here

Head Office

40 Eden Way
Chartwell Business Park
Leighton Buzzard
Bedfordshire
LU7 4FY

T: +44 (0)1525 217 556

Conversion Centre

Suite 2 Meadowhall Riverside
Meadowhall Road
Sheffield
South Yorkshire
S9 1BW

T: +44 (0)1143 030 320

Useful Links

[Privacy Policy](#)

[Sitemap](#)

