

## NİKEL ALAŞIMI 80A

Alaşım 80A (alternatif olarak Özel Metaller ticari adı Nimonic 80A olarak da bilinir), Alaşım 75'e benzer, ancak alüminyum ve titanyum ilavesiyle çökeltilmeyle sertleştirilebilir hale getirilen bir nikel krom alaşımıdır. Alaşım 80A, 1500 derece F'ye kadar sıcaklıklarda iyi korozyon ve oksidasyon direncine ve yüksek çekme ve sürünme kopma özelliklerine sahiptir.

### SPESİFİK YER ÇEKİMİ

8.19 g/cm<sup>3</sup>

#### TİPİK UYGULAMALAR

#### İLGİLİ ÖZELLİKLER

Cıvatalar

BS 3076 (NA20)

Egzoz valfleri

BS HR1

Gaz türbini bileşenleri

BS HR601

Nükleer buhar jeneratörlerindeki tüp destekleri

ASTM B637

UNS N07080

MSRR 7011

W.Nr 2.4952

W.Nr 2.4631

DIN 17742

### KİMYASAL BİLEŞİMİ (AĞIRLIKÇA %)

	Ni	Cr	Fe	C	Mn	Si	S	Ti	Al	Cu	B	Zr	Co
Min	Bal	18	-	-	-	-	-	1.8	1.0	-	-	-	-
Max	-	21	3.0	0.10	1.0	1.0	0.015	2.7	1.8	0.2	0.008	0.15	2.0

### TİPİK MEKANİK ÖZELLİKLER

%0,2 Dayanıklılık Stresi	Gerilme direnci	Uzama	Alanın azaltılması	Sertlik
MPA	MPA	%	%	HV
Min	Min	Min	Min	Min

620	1000	20	12	300
-----	------	----	----	-----

## Genel Sorular

T: +44 (0) 1525 217 556 [\(tel:+4401525217556\)](tel:+4401525217556)

E: [sales@dynamicmetalsltd.com](mailto:sales@dynamicmetalsltd.com) [\(mailto:sales@dynamicmetalsltd.com\)](mailto:sales@dynamicmetalsltd.com)



## İngiltere Adresi:

### *Merkez*

40 Eden Way  
Chartwell Business Park  
Leighton Buzzard  
Bedfordshire  
LU7 4FY

T: +44 (0)1525 217 556 [\(tel:+441525217556\)](tel:+441525217556)

### *Dönüşüm Merkezi*

Suite 2 Meadowhall Riverside  
Meadowhall Road  
Sheffield  
South Yorkshire  
S9 1BW

T: +44 (0)1143 030 320 [\(tel:+4401143030320\)](tel:+4401143030320)

### *Kayıtlı Ofis (yalnızca)*

The Granary  
Crowhill Farm Ravensden Road  
Wilden  
Bedfordshire  
MK44 2QS

T: +44 (0)1525 217 556 [\(tel:+441525217556\)](tel:+441525217556)



[\(/media/zn2dbklo/cyber-essentials-certified-plus.png\)](#)



[\(/media/dyelbliq/cyber-essentials-certified.png\)](#)