

NİKEL ALAŞIMI MP35N® - AMS 5844, AMS 5845

Nikel Alaşımı MP35N®, işlenerek sertleşme ve eskitme yoluyla sertleştirilen, iyi süneklik, oksidasyon ve korozyon direncine sahip, ultra yüksek mukavemetli bir nikel-kobalt alaşımıdır.

SPESİFİK YER ÇEKİMİ

TİPİK UYGULAMALAR

İLGİLİ ÖZELLİKLER

Bağlantı Elemanları

AMS 5844

AMS 5845

KİMYASAL BİLEŞİMİ (AĞIRLIKÇA %)

Min																				
Max																				

TİPİK MEKANİK ÖZELLİKLER

	%0,2 Dayanıklılık Stresi	Gerilme direnci	Uzama	Alanın azaltılması	Sertlik
İçerik					

ISIL İŞLEM SONRASI SERTLİK

Genel Sorular

T: +44 (0) 1525 217 556 [\(tel:+4401525217556\)](tel:+4401525217556)

E: sales@dynamicmetalsltd.com [\(mailto:sales@dynamicmetalsltd.com\)](mailto:sales@dynamicmetalsltd.com)



İngiltere Adresi:

Merkez

40 Eden Way
Chartwell Business Park
Leighton Buzzard
Bedfordshire
LU7 4FY

T: +44 (0)1525 217 556 [\(tel:+441525217556\)](tel:+441525217556)

Dönüşüm Merkezi

Suite 2 Meadowhall Riverside
Meadowhall Road
Sheffield
South Yorkshire
S9 1BW

T: +44 (0)1143 030 320 [\(tel:+4401143030320\)](tel:+4401143030320)

Kayıtlı Ofis (yalnızca)

The Granary
Crowhill Farm Ravensden Road
Wilden
Bedfordshire
MK44 2QS

T: +44 (0)1525 217 556 [\(tel:+441525217556\)](tel:+441525217556)



[\(/media/zn2dbklo/cyber-essentials-certified-plus.png\)](#)



[\(/media/dyelbliq/cyber-essentials-certified.png\)](#)