

## EN19 LEGIERTER STAHL

### EN19 LEGIERTER STAHL

Dynamic Metals ist ein Lieferant von EN19 legiertem Stahl Metall (W.Nr 1.7225, 708M40 ..). Wir liefern hochwertiges Metall und keine Mindestbestellmengen auf Lager, Stangen, Bleche und Platten.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |               |         |                    |       |                           |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------|--------------------|-------|---------------------------|--|--|--|--|
| Spezifisches Gewicht                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |               |         |                    |       |                           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |               |         |                    |       |                           |  |  |  |  |
| Typische Anwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |               |         |                    |       | Verwandte Spezifikationen |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |               |         |                    |       |                           |  |  |  |  |
| Chemische Zusammensetzung (Gew.-%)                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |               |         |                    |       |                           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |               |         |                    |       |                           |  |  |  |  |
| Min                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |               |         |                    |       |                           |  |  |  |  |
| Max                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |               |         |                    |       |                           |  |  |  |  |
| Typische mechanische Eigenschaften                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |               |         |                    |       |                           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.2%<br>Dehngrenze | Zugfestigkeit | Dehnung | Flächenverringerng | Härte |                           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |               |         |                    |       |                           |  |  |  |  |
| Content                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |               |         |                    |       |                           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |               |         |                    |       |                           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |               |         |                    |       |                           |  |  |  |  |
| Härte nach der Wärmebehandlung                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |               |         |                    |       |                           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |               |         |                    |       |                           |  |  |  |  |
| * Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass unsere technischen Spezifikationen korrekt sind. Die technischen Spezifikationen von Dynamic Metals Ltd sollten jedoch nur als Richtlinie verwendet werden und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. |                    |               |         |                    |       |                           |  |  |  |  |

---

## Allgemeine Anfragen

T: +44 (0) 1525 217 556 [\(tel:+4401525217556\)](tel:+4401525217556)

E: [sales@dynamicmetalsltd.com](mailto:sales@dynamicmetalsltd.com) [\(mailto:sales@dynamicmetalsltd.com\)](mailto:sales@dynamicmetalsltd.com)



## Adresse in Grossbritannien:

### *Hauptsitz*

40 Eden Way  
Chartwell Business Park  
Leighton Buzzard  
Bedfordshire  
LU7 4FY

T: +44 (0)1525 217 556 [\(tel:+441525217556\)](tel:+441525217556)

### *Umbauzentrum*

Suite 2 Meadowhall Riverside  
Meadowhall Road  
Sheffield  
South Yorkshire  
S9 1BW

T: +44 (0)1143 030 320 [\(tel:+4401143030320\)](tel:+4401143030320)

### *Eingetragener Firmensitz (nur)*

The Granary  
Crowhill Farm Ravensden Road  
Wilden  
Bedfordshire  
MK44 2QS

T: +44 (0)1525 217 556 [\(tel:+441525217556\)](tel:+441525217556)



[\(/media/zn2dbklo/cyber-essentials-certified-plus.png\)](/media/zn2dbklo/cyber-essentials-certified-plus.png)



[\(/media/dyelbliq/cyber-essentials-certified.png\)](/media/dyelbliq/cyber-essentials-certified.png)