

BLECH UND PLATTE AUS TITAN GRADE 1 - ASTM B265

Titan Grade 1 hat die niedrigste Festigkeit und beste Umformbarkeit der kommerziell reinen Sorten. Darüber hinaus verfügt es über eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit in stark oxidierenden und leicht reduzierenden Umgebungen.

Typische Anwendungen		Verwandte Spezifikationen				
Entsalzung Plattenrahmen-Wärmetauscher Dimensionsstabile Anoden Schiffsausrüstung		ASTM B265				
Chemische Zusammensetzung (Gew.-%)						
		C	N	O	Fe	H
	Min	–	–	–	–	–
	Max	0.08	0.03	0.18	0.2	0.015
Typische mechanische Eigenschaften						
0.2% Dehngrenze		Zugfestigkeit	Dehnung	Flächenverringerng		
MPA		MPA	%	%		
Min		Min				
170		240	24	30		
* Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass unsere technischen Spezifikationen korrekt sind. Die technischen Spezifikationen von Dynamic Metals Ltd sollten jedoch nur als Richtlinie verwendet werden und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.						

Allgemeine Anfragen

T: +44 (0) 1525 217 556 [\(tel:+4401525217556\)](tel:+4401525217556)

E: sales@dynamicmetalsltd.com [\(mailto:sales@dynamicmetalsltd.com\)](mailto:sales@dynamicmetalsltd.com)



Adresse in Grossbritannien:

Hauptsitz

40 Eden Way
Chartwell Business Park
Leighton Buzzard
Bedfordshire
LU7 4FY

T: +44 (0)1525 217 556 [_\(tel:+441525217556\)](tel:+441525217556)

Umbauzentrum


Suite 2 Meadowhall Riverside
Meadowhall Road
Sheffield
South Yorkshire
S9 1BW

T: +44 (0)1143 030 320 [_\(tel:+4401143030320\)](tel:+4401143030320)


Eingetragener Firmensitz (nur)

The Granary
Crowhill Farm Ravensden Road
Wilden
Bedfordshire
MK44 2QS

T: +44 (0)1525 217 556 [_\(tel:+441525217556\)](tel:+441525217556)



[\(/media/zn2dbklo/cyber-essentials-certified-plus.png\)](/media/zn2dbklo/cyber-essentials-certified-plus.png)



[\(/media/dyelbliq/cyber-essentials-certified.png\)](/media/dyelbliq/cyber-essentials-certified.png)